



Austrotherm EPS® A120

Opis:	Termoizolaciona ploča od ekspanzirane polistirenske pene.
Primena:	U područjima sa većim pritiscima opterećenjima na termoizolacioni sloj - "košuljice" podnih konstrukcija, kao i u ravnim krovovima po kojima se kreću samo ljudi ali ne i vozila i teške mašine.
Dimenzije ploče:	Ploče sa ravnim ivicama i ploče sa falcovanim ivicama: 1000 x 500 mm.
Tip proizvoda:	Ekspanzirani polistiren (EPS) usklađen sa normom EN 13163.
Ključ oznake proizvoda:	EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P4-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5-CS(10)120-BS175
Toplotna provodljivost λ_D :	0,034 W/mK
Pritisna čvrstoća pri 10% stišljivosti:	min. 120 kPa (min. 12 t/m ²)
Dozvoljena pritisna opteretivost (računa se za 2% stišljivosti):	30 kPa (3 t/m ²)
Zapaljivost prema EN 13501-1:	E
Skladištenje:	Proizvod se skladišti u suvom prostoru. Ne bi ga trebalo izlagati dugotrajnom sunčevom zračenju, pogotovo ne pri visokim letnjim spoljnim temperaturama vazduha. U svrhu zaštite od UV-zračenja, EPS-ploče su zapakovane u neprozirnu ("mat") foliju.
Manipulacija:	Proizvod nije klasifikovan kao rizičan za transport. Voditi računa da ne dođe do oštećenja ploča.
Ugradnja:	Proizvod se, ukoliko se pri njegovoj ugradnji uopšte koristi metod lepljenja, sme lepiti samo sa lepkovima na bazi cementa ili plastičnih materija. Ukoliko se koristi lepak na bazi plastičnih materija, onda se sme koristiti samo takav lepak koji ne sadrži u sebi hemijska rastvoriva sredstva. Proizvod se, bez obzira da li se pri ugradnji lepi ili ne lepi, ugrađuje shodno opšte priznatim pravilima tehnike.
Temperatura primene:	do 85 °C
Emisija štetnih elemenata:	Proizvod ne sadrži materije koje su štetne po ljudsko zdravlje ili životnu sredinu.
Zaštita na radu:	Osigurati dobro provetren radni prostor. Sam proizvod ni na koji način ne šteti ljudskom zdravlju, ali se prilikom njegove ugradnje koriste i oni prateći materijali koji prouzrokuju nastajanje prašine, te se zbog toga preporučuje nošenje adekvatne zaštitne opreme.
Zaštita od požara:	Preporučuju se suva sredstva za gašenje, laka pena i vodena magla.
Kontrola kvaliteta:	Kvalitet proizvoda se redovno, svake 2-3 godine ispituje i atestira od strane autorizovane i nezavisne institucije. Zavod za ispitivanje: „IMS“ Beograd / Srbija. Atesti kao i sve dodatne informacije o proizvodu i proizvođaču su dostupne na internet-stranici www.austrotherm.rs .

Slika pakovanja:

oznaka (boja trake na bočnoj strani pakovanja): **crna linija**