

ИНСТИТУТ ИМС РД  
БЕОГРАД



ЛАБОРАТОРИЈА  
ЗА ИСПИТИВАЊЕ  
ISO/IEC 17025

Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd  
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala  
– Laboratorija za topotnu tehniku i zaštitu od  
požara

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43  
tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782  
[www.institutims.rs](http://www.institutims.rs)

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Br. GFT-8242/22-TOL

**Predmet ispitivanja:**

Merenje topotne provodljivosti uzorka  
materijala od ekspandiranog polistirena  
sa polistirenskom folijom,  
tip: „AUSTROTHERM PPG“.  
Debljine: 26 mm  
Proizvođač:  
**AUSTROTHERM d.o.o.**

**Naručilac ispitivanja:**

**AUSTROTHERM d.o.o. – kancelarija za  
marketinško- tehničko podršku,**  
Arčibalda Rajsa 27  
11030 Beograd.

**Zahtev/Ponuda/Ugovor:**

Zahtev br. 41-7313 od 13.06.2022. g.

**Sadržaj izveštaja:**


Ukupno strane 4, od čega u prilozima -.

**Izveštaj odobrio:**

Laboratorija za topotnu tehniku  
i zaštitu od požara,  
Rukovodilac u laboratoriji,



Beograd, 01.09.2022. g.



## 1. OPŠTI PODACI

### 1.1 Predmet ispitivanja

Merenje toplotne provodljivosti uzorka materijala od ekspandiranog polistirena sa polistirenskom foljom,  
tip: „**AUSTROTHERM PPG**“.

Debljine: **26 mm**

Proizvođač:

**AUSTROTHERM d.o.o.**

### 1.2 Metod ispitivanja

Ispitivanje je izvršeno u skladu sa standardom **SRPS U.A2.020:1984** (povučen) – *Ispitivanje građevinskih materijala – Određivanje koeficijenta toplotne provodljivosti metodom grejne ploče*. Opcija ispitne aparature i opseg merenja: aparat sa zaštićenom grejnom pločom i dva simetrično raspoređena uzorka, mera 750 mm x 750 mm; ispitivanje na srednjim temperaturama do 50 °C, za primenu u građevinarstvu.

### 1.3 Uzorak za ispitivanje

Datum prijema uzorka na ispitivanje (GFT): 26.08.2022.


Količina / opis: izolacija tipa ploča; dostavljene su ploče ispitne debljine od 26 mm.

Broj uzorka / način izrade uzorka: dva uzorka, mera 750 mm x 750 mm, dobijena sečenjem. Pre i nakon ispitivanja vršeno je merenje mase uzorka i nije uočena značajna promena mase.

### 1.4 Merna i regulaciona oprema

Osnovne jedinice merne i regulacione opreme korišćene za merenje:

- komora za kondicioniranje / sušenje uzorka
- standardna grejna ploča za ispitivanje toplotne provodljivosti (jednovremeno) sa dva uzorka
- softverski kontrolisano napajanje sa dva kanala, tip: OWON ODP3032
- termoparovi tip T, prečnika žice 0,2 mm, klase 2 (saglasno IEC 584-2)
- NI akvizicioni sistem za merenje temperature
- merilo dužine, kljunasto, pomično, opsega 0 do 200 mm, rezolucije 0,02 mm.




## 2. РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА

У усlovima stacionarnog topotnog stanja na uzorku su izmerene sledeće vrednosti (srednje vrednosti za dva uzorka):

$t_{SR}$ [°C]	23,5	30	40
$\lambda_L$ [W/(m·K)]	0,0348	0,0356	0,0368

gde je:  $t_{SR}$  [°C] - srednja temperatura;  $\lambda_L$  [W/(m·K)] - srednja laboratorijska topotna provodljivost uzorka debeline 26 mm.




**Slika 1 – Dijagram zavisnosti laboratorijske topotne provodljivosti od srednje temperature uzorka**

Na osnovu rezultata merenja topotne provodljivosti na višim temperaturama vrši se ekstrapoliranje vrednosti topotne provodljivosti na temperaturi od 10°C i određuje se srednja laboratorijska topotna provodljivost (topotna provodljivost u isušenom stanju):

$$\text{laboratorijska topotna provodljivost} \rightarrow \lambda_L = 0,0333 \text{ W/(m·K)}$$

Za primenu u građevinarstvu određuje se računska topotna provodljivost na srednjoj standardnoj temperaturi od 10°C koja obuhvata praktični sadržaj vlage određen u skladu sa Standardom:

$$\text{računska topotna provodljivost} \rightarrow \lambda_R = 0,0349 \text{ W/(m·K)}$$



ИНСТИТУТ ИМС РД  
БЕОГРАД

Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd  
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala  
– Laboratorija za topotnu tehniku i zaštitu od požara  
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43  
tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782  
[www.institutims.rs](http://www.institutims.rs)

### 3. NALAZ

Na osnovu rezultata ispitivanja topotne provodljivosti uzorka materijala od ekspandiranog polistirena sa polistirenskom folijom,  
tip: „**AUSTROTHERM PPG**“.

Debljine: **26 mm**

Proizvođač:

**AUSTROTHERM d.o.o.**

izvršenog prema standardu **SRPS U.A2.020:1984 (povučen)**,

Laboratorijska topotna provodljivost\* u isušenom stanju na temperaturi od  $10^{\circ}\text{C}$  iznosi:

$$t_{\text{SR}} = 10 \text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow \lambda_L = 0,033 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$$

Naručilac ispitivanja:

**AUSTROTHERM d.o.o. – kancelarija za marketinško-tehničko podršku,**  
Arčibalda Rajsa 27  
11030 Beograd.

\*Laboratorijska topotna provodljivost ne predstavlja deklarisanu topotnu provodljivost proizvoda.

Izloženi rezultati odnose se isključivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja osim ako je izvršeno u prisustvu predstavnika Laboratorije. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez odobrenja Centralne laboratorije za ispitivanje materijala.

**NAPOMENA:** Vreme važenja ovog Izveštaja je 2 (dve) godine od datuma izdavanja.

Beograd, 01.09.2022. godine

Izveštaj uradio/la:

*Aleksandar Kijanović*  
Aleksandar Kijanović, mast. inž. maš.

Rukovodilac ispitivanja:

*Dragiša Ivanišević*  
Dragiša Ivanišević, dipl.maš.inž.